

## STREICH-BESCHICHTUNG 1 K

---

### Beschrijving

---

**Toepassing**

Gebruiksklaar. Kan gespoten worden of met borstel aangebracht. Als buitenafdichting tegen bodemvochtigheid en drukkend water, bijvoorbeeld bij kelders.

**Basis Eigenschappen**

Latex-bitumen-emulsie, bevat geen kwaliteitsverminderende vulstoffen. Naadloos drogende, waterdichte afwerking.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond: Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen b.v. cementsluiser, bekistingolie.

Behandeling van de ondergrond: Grote poriën, uitsparingen, openstaande scheuren, stootvoegen > 5 mm, uitstekende stenen of betondelen met Sperrmörtel opvullen. Scherpe kanten moeten afgebroken worden en holle kelen met Sperrmörtel afronden. Stootvoegen > 5 mm met Ausgleichsputz, Dichtungsschlämme of Flex-Schlämme 2 K dichten. Bij open poriën is eventueel een kras- en vultechniek noodzakelijk.

Verwerking: Strijken, rollen of spuiten in minstens twee lagen. Een kras- en vultechniek geldt **niet** als eerste laag.

Verbruik: minimaal 3 kg/m<sup>2</sup>

Verwerkings-temperatuur: vanaf +5°C

N.B.: **Tijdens droging mag er geen water van de negatieve zijde inwerken. De lagen moeten tegen regen en sterke zonnestralen en vorst (nachtvorstgevaar) beschermd worden. Vorstvrije opslag en transport.**

Aanbevolen gereedschap: vachtrol, kwast, airless-spuit

Reiniging van het gereedschap: Direct na gebruik met water.

Veiligheidsmateriaal: werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

---

### Technische gegevens

---

Temp.-bestendigheid: -15°C tot +100°C (uitgedroogd)

Consistentie: tixotroop

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Oplosmiddelen: bevat geen oplosmiddelen

Houdbaarheid: n.v.t.

Droogtijd: afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid

Waterdoorlaatbaarheid: aanwezig

## STREICH-BESCHICHTUNG 1 K

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	25 kg kunststof container
Opslag:	In gesloten verpakking, vorstvrij en droog kan het materiaal ca. 1 jaar worden opgeslagen.
Afval:	Volledig gedroogd: bouwafval.
Artikelnummer:	10 40 25
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> Website: <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>