

## INJEKTMÖRTEL

---

### Beschrijving

---

<b>Toepassing</b>	Mortel voor het gieten van voegen en holle ruimtes. Is niet geschikt voor dilatatievoegen. Scheuren breder dan 1 mm kunnen met geringe druk geïnjecteerd worden.
<b>Basis</b>	Snelhardende injectiemortel op cementbasis. Voor te cementeren voegen, verfijnd met toeslagstoffen ter verhoging van de vloeibaarheid en zwelling tijdens het uitharden.
<b>Eigenschappen</b>	Door een speciale toeslagstof zwelt de injectiemortel, de normale krimp bij het uithardingsproces treedt niet op.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond:	Mineraal, schoon, vast, dragend en vrij van losse delen, eventuele scheidingslagen, bitumen- en olievrij, vrij van andere verflagen.
Behandeling van de ondergrond:	Grondig met schoon water vooraf natmaken.
Verwerkingswijze:	Gieten of injecteren met packer.
Mengverhouding:	ca. 5 ltr op 25 kg
Verbruik:	ca. 1,8 kg/ltr holle ruimte
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
N.B.:	Pas inzetbaar vanaf een scheurbreedte van 1 mm. De scheuren met Rapidzement 1 of Rapidzement 8 dichten. Daarna kan met geringe druk, met een geschikte packer, de injectiemortel geïnjecteerd worden. Bij verticale scheuren moet van onder naar boven gewerkt worden.
Aanbevolen gereedschap:	packer, boormachine, boor, menger, injectieapparaat
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

---

### Technische gegevens

---

Eigenschappen:	Vorst- en dooizoutbestendig, niet elektrisch geleidend.
Consistentie:	poeder < tot 0,4 mm
Korreling:	1,10 kg/dm <sup>3</sup>
Zwelling:	na 7 dagen: ca. 0,6 mm/m / na 28 dagen: ca. 1,4 mm/m / na 90 dagen: ca. 2,2 mm/m
Begin stolling:	na ca. 1 uur
Einde stolling:	na ca. 2 uur
Belastbaarheid:	na ca. 7 dagen
Buigtrekvastheid:	na 7 dagen: ca. 7,0 N/mm <sup>2</sup> / na 28 dagen: ca. 7,7 N/mm <sup>2</sup> / na 90 dagen: ca. 8,0 N/mm <sup>2</sup>
Drukvastheid:	na 7 dagen: ca. 34,0 N/mm <sup>2</sup> / na 28 dagen: ca. 45,0 N/mm <sup>2</sup> / na 90 dagen: ca. 50,0 N/mm <sup>2</sup>

---

### Veiligheidsinformatie

---

Gevaarlijke stoffen:	Bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.

## INJEKTMÖRTEL

Raadgevingen i.v.m.  
veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 1 jaar. Product is <b>niet</b> vorstgevoelig.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	90 60 25
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> Website: <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>