

## PCC BETONSPACHTEL grau

### Beschrijving

<b>Toepassing</b>	PCC Betonspachtel dient voor het repareren, egaliseren, gladmaken en nabewerken van dragende, vaste, minerale ondergronden en kan in laagdiktes van 0-8 mm opgebouwd worden. Het is geschikt voor het repareren van shadeplekken aan betondelen, in het zicht blijvend beton, wand- en vloeroppervlakken van beton en als hecht- en reparatiemortel voor pleister- en muurwerk.
<b>Basis Eigenschappen</b>	Gebruiksklare, chloridenvrije fijnpleister op cementbasis. Hydraulisch hard wordende vul- en egaliseermassa.

### Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Moet schoon, vast en dragend zijn, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen (bitumen- en olievrij), vrij van andere verflagen zijn.
Behandeling van de ondergrond:	Ondergrond grondig met schoon water natmaken. Bij zwak zuigende ondergrond wordt een hechtbrug met Haftkonzentrat aangeraden.
Verwerkingswijze:	Met plamuurmes, troffel of spaan in één arbeidsgang opbrengen. Zodra de stolling begint, kan het oppervlak met een sponsplaat of een polystyreenschijf glad afgewerkt worden.
Benodigd aanmaakwater:	Afhankelijk van de gewenste consistentie ca. 6-9 ltr op 25 kg. (Door toevoeging van 15-20% Haftkonzentrat wordt de massa flexibeler, slijtvastheid, vorst- en dooizoutbestendigheid, buigtrek- en hechtbaarheid sterk verbeterd.)
Verbruik:	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> en mm laagdikte
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
N.B.:	<b>Met Betonspachtel bewerkte oppervlakken minstens 24 uur tegen een te snelle droging door wind en zon beschermen en indien nodig vochtig maken.</b>
Aanbevolen gereedschap:	plamuurmes, spaan
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

### Technische gegevens

Eigenschappen:	Vorst- en dooizoutbestendig. Niet elektrisch geleidend.
Consistentie:	Poeder
Houdbaarheid:	ca. 60 minuten
Nabehandeling:	Na uitharding mogelijk

### Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

## PCC BETONSPACHTEL grau

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 1 jaar. Product is <b>niet</b> vorstgevoelig.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	20 40 25
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> Website: <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>