

SCHNELLZEMENT

Beschrijving

Toepassing

Als toevoeging voor vermindering van verhardingstijden bij alle normale pleister- en estrikmortels, belangrijke toeslagstof bij muren van glasbouwstenen en bij de reparatie van bouwwerken onder water (ook zeewaterbouwwerken).

Basis

Eigenschappen

Gemodificeerd cementpoeder.

Verlaagt de verhardingstijd van pleister en estrik zonder kwaliteitsvermindering.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond: Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen. Vrij van bitumen en olie, vrij van andere verflagen.

Behandeling van de ondergrond:

Vooraf met schoon water natmaken.

Verwerkingswijze:

droog toevoegen

Verbruik en

verhardingstijden:

volumeaandeel (richtwaardes)

Schnellzement	Portlandcement	Zand	Verhardingstijd in minuten (ca.)
1	0	0	2
1	0	3	11
1	1	0	7
1	1	6	33

Verwerkings temperatuur:

vanaf +5°C

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met water, later mechanisch.

Veiligheidsmateriaal:

werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:

vorst- en dooizoutbestendig, zeewaterbestendig

Consistentie:

poeder

Vastheid/verhardingstijd:

Afhankelijk van gebruik en dosering.

Nabehandeling:

Mogelijk na droging.

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:

Product bevat Portlandcement.

Gevaar:

Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.

Raadgevingen i.v.m. veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

SCHNELLZEMENT

Handelsinformatie

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar, zonder kwaliteitsverlies. Product is niet vorstgevoelig.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	90 30 25
Leverancier:	KA Solutions BV Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: info@ka-solutions.nl Website: www.ka-solutions.nl