

## SPEZIAL-FLÜSSIG 3

---

### Beschrijving

---

<b>Toepassing</b>	Als onderdeel van het Spezial-System voor de binnenafdichting van alle minerale, dragende en gipsvrije bouwwerken in woning-, industrie- en speciaalbouw.
<b>Basis</b>	Met vezelmiddel gemodificeerde, waterige disilikaatoplossing. Oplosmiddelvrij.
<b>Eigenschappen</b>	Bouwt in de capillairen van de ondergrond een zeer vast mengsilikaat ter verankering van het Spezial-System.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond:	Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen. Vrij van grote poriën en scheuren, bitumen- en olievrij, vrij van andere verflagen. Constructiebewegingen moeten uitgesloten worden.
Behandeling van de ondergrond:	Vooraf natmaken, Spezial-Schlämme 1 aanbrengen en Wasserstop 2 verwerken als onderdeel van het Spezial-System, indien nodig tevens voorbehandelen met Antisulfat.
Verwerking:	Strijken. Grote oppervlakken in meerdere lagen aanbrengen.
Verbruik:	ca. 0,5/m <sup>2</sup> bij eenlagige verwerking binnen het systeem
Navolgend systeemgebruik:	2 lagen Spezial-Schlämme 1
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	kwast
Reiniging van het gereedschap:	Met voldoende water direct na gebruik reinigen, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

---

### Technische gegevens

---

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig, 0% oplosmiddelen, 0% vulstoffen.
Consistentie:	vloeibaar
Dichtheid:	ca. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	10 kg kan
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies. Bevroren materiaal bij kamertemperatuur laten ontdooien. Hierbij ontstaat geen kwaliteitsverlies.
Afval:	Uitgedroogd in bouwcontainer.
Artikelnummer:	40 30 10
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> Website: <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>

Alle getallen, aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en onze ervaring en zijn zonder verbintenis. Ondanks het feit dat onze documentatie zeer nauwkeurig is opgesteld, kunnen wij geen verantwoordelijk op ons nemen voor fouten, onjuistheden of printfouten. Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Daar het ontwerp, de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen, kan geen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk geaccepteerd worden op basis van deze documentatie en het advies. Wij raden u daarom aan zelf testen ter plekke uit te voeren.