

SPEZIAL-SCHLÄMME 1

Beschrijving

Toepassing	Als onderdeel van het Spezial-System voor binnenafdichting van alle minerale, dragende en gipsvrije bouwwerken in woning-, industrie- en speciaalbouw.
Basis Eigenschappen	Speciaalcement met anorganische toeslagstoffen. Sneluithardend bind- en dichtingsmiddel, afgestemd op het Spezial-System met zeer goede hechting op de ondergrond.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Mineraal, schoon, vast en dragend, vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen, vrij van grove poriën en scheuren, bitumen- en olievrij, vrij van andere verflagen. Constructiebewegingen moeten uitgesloten worden.
Behandeling van de ondergrond:	Vooraf met schoon water natmaken. Indien nodig voorbehandelen met Antisulfat.
Verwerkingswijze:	Strijken. Grote oppervlakken in meerdere lagen aanbrengen.
Aanmaakwater:	ca. 2,5 deel Spezial-Schlämme 1 tegen ca. 1 deel schoon water
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m ² bij 3 lagen bij gebruik binnen het systeem
Vervolg systeem:	Tussen de eerste en de tweede laag wordt Wasserstop 2 en Spezial-Flüssig 3 gebruikt.
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	kwast
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig, niet elektrisch geleidend
Consistentie:	poeder
Uithardingseinde:	na 10 tot 30 minuten
Begaanbaarheid:	na 1 dag
Belastbaarheid:	na 3 dagen
Drukvastheid na chemische uitharding:	ca. 35 N/mm ²
Nabehandeling:	na droging mogelijk zonder beperking

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

SPEZIAL-SCHLÄMME 1

Handelsinformatie

Verpakking:	15 kg emmer
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	40 10 15
Leverancier:	KA Solutions BV Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: info@ka-solutions.nl Website: www.ka-solutions.nl