

SULFATENT-SCHLÄMME

Beschrijving

Toepassing Een buitenafdichting tegen vochtigheid en drukkend water op alle dragende, minerale, met aarde bedekte ondergronden als strookafdichting tussen keldervloer en opgaand muurwerk, voor afdichting van drinkwaterbassins. Tevens voor binnenafdichting (negatieve zijde) te gebruiken als minstens 1/3 van het aanmaakwater vervangen wordt door Haftkonzentrat.

Basis Eigenschappen Alkalireactieve afdichting op cementbasis, kunststofgemodificeerd. Duurzame waterdichte laag met hoge kleefkracht voor minerale ondergrond. Zeer goed bestand tegen sulfaathoudend water.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond: Mineraal, schoon, vast en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen, vrij van grote poriën en scheuren.

Behandeling van de ondergrond: Vooraf nat maken. Oppervlakte mat-vochtig, vrij van grote poriën en scheuren. Constructiebewegingen moeten uitgesloten worden.

Verwerkingswijze: strijken of spuiten

Aanmaakwater: ca. 9 ltr/25 kg, afhankelijk gesteldheid van de ondergrond ca. 10-20% van het aanmaakwater door Haftkonzentrat vervangen.

Verbruik: 2 kg/m² bij aardvochtigheid, minstens twee lagen
4 kg/m² bij drukkend water, minstens drie lagen

Verwerkings-temperatuur: vanaf +5°C

Aanbevolen gereedschap: kwast, borstel, airless-spuit, dwangmenger

Reiniging van het gereedschap: Direct na gebruik met water, later mechanisch.

Veiligheidsmateriaal: werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen: Vorst- en doozoutbestendig. Zeewaterbestendig. Niet elektrisch geleidend.

Consistentie: poeder

Dichtheid: 1,10 kg/dm³
uitgehard: ca. 1,66 kg/dm³

Dichtheid droge laag: ca. 1,2 bij aardvochtigheid
ca. 2,4 mm bij drukkend water

Houdbaarheid: max. 2 uur

Uithardingsbegin: na ca. 4 uur

Uithardingseinde: na ca. 6 uur

Begaanbaarheid: na 2 dagen

Belastbaarheid: na ca. 2 dagen

Buigtrekvastheid: na 28 dagen: ca. 7 N/mm²

Drukvastheid: na 28 dagen: ca. 24 N/mm²

Nabehandeling: mogelijk na 2 dagen

Krimp: ca. 0,2%

Waterdampdiffusie-weerstand: < 60μ

Waterondoorlaatbaarheid: tot 70 m waterkolom

SULFATENT-SCHLÄMME

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen: Bevat Portlandcement.
Gevaar: Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid: Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

Handelsinformatie

Verpakking: 25 kg zak
Opslag: Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 1 jaar. Product is **niet** vorstgevoelig.
Afval: bouwcontainer
Artikelnummer: 10 60 25

Leverancier: **KA Solutions BV**
Varkensmarkt 1
6659 BS WAMEL
Tel: 0487 – 50 23 17
Fax: 0487 – 50 26 10
Mail: info@ka-solutions.nl
Website: www.ka-solutions.nl